



# Yachting

**Meyer** since 1881  
Technical ropes





## 140 ans de recherche et d'innovation autour d'une passion commune : les cordages marins

## 140 years of research and innovation around the same passion : marine ropes

La Corderie Meyer-Sansboeuf se situe à Guebwiller dans le Nord-est de la France, région historiquement chargée de traditions textiles et aujourd'hui bassin de compétences autour des textiles modernes.

**Notre culture et notre expérience ont su marier un savoir-faire ancestral à des technologies d'avant-garde.** Le développement des derniers voiliers de course exige l'émergence de nouveaux cordages caractérisés par l'augmentation des performances et des rendements ainsi que par une diminution importante du poids. L'architecture et le design des nouveaux bateaux nous ont naturellement conduits à l'élaboration de produits alliant compétitivité et esthétique.

**Leader dans son métier**, la Corderie Meyer-Sansboeuf offre **une gamme de produits complète pouvant s'étendre de la série au sur mesure**. Son département R&D assure une veille technologique active, bénéficie d'une maîtrise des processus de fabrication et d'une parfaite connaissance dans le traitement et la préparation des fibres. L'étude de solutions applicatives innovatrices est l'essence même de notre profession.

Chacun de nos cordages renferme l'expérience, la technologie, l'innovation et la qualité sous toutes ses formes. Le choix des matières premières, des procédures internes claires et bien rodées, **un laboratoire d'essais où tous les cordages sont testés**, sont les éléments clés pour vous apporter une totale garantie sur nos produits.

Le respect de l'écosystème est un autre élément fort de notre philosophie. Notre engagement quotidien dans **une démarche éco-responsable** a conduit chaque acteur de notre entreprise à être sensibilisé et à limiter l'impact environnemental de son travail. L'adoption d'une politique active et cohérente de préservation des ressources en tenant compte de tous les aspects des processus de fabrication en est la preuve. De constants investissements, **des machines de dernière génération** dotées de contrôleurs optiques, garantissent un produit fini répondant aux standards de qualité les plus exigeants, tout en limitant les consommations d'énergie et les déchets dû à sa fabrication.

Ce catalogue vous présente une gamme sélectionnée, répondant aux besoins de nos clients professionnels. Du yacht classique au yacht le plus moderne, la Corderie Meyer-Sansboeuf aura pour mission votre satisfaction.

*Bonnes navigations.*

The Meyer-Sansboeuf Rope Making Company is located in Guebwiller in the north-east of France. An area steeped in the history of textile traditions, is today a centre of modern textile skills.

**Our culture and experience has succeeded in combining an ancestral expertise with avant-garde technologies.** The development of the latest racing yachts characterized by an increase in performance and efficiency as well as a significant decrease in weight requires the creation of new ropes. The architecture and design of new boats has naturally led us to elaborate products combining both competitiveness and aesthetics.

**As a leader in its field**, the Meyer-Sansboeuf Rope Making Company offers **a complete range of products which extend from the mass produced to custom-made**. Its R&D department guarantees a state of the art technology, masters the manufacturing process and has a perfect knowledge in processing and preparation of fibres. Studying innovative and workable solutions is the real essence of our profession.

Each of our ropes contains the experience, technology, innovation and quality in all its forms. The choice of raw materials, clear and well-established internal procedures, **a laboratory where all ropes are tested**, are the key elements which fully guarantee our products.

The respect for the ecosystem is another strong aspect in our philosophy. Our daily commitment for **an ecological attitude** drove every actor of our company to be made sensitive and to limit the environmental impacts of its work. The adoption of an active and coherent policy for nature conservation, taking into account all aspects of the manufacturing process is the guarantee. Continuous investments, **the latest generation of machines**, equipped with optical controllers, guarantee a finished product that meets the most demanding quality standards, by limiting energy consumptions and waste of manufacturing.

This catalogue presents a selected range that meets the needs of our professional customers. From the classic yacht to the most modern yacht the Meyer-Sansboeuf Rope Making Company aims to offer you full satisfaction.

*Good sailing.*

# Les différentes utilisations possibles de nos cordages

possible uses of our ropes



**Croisière**  
*cruising*



**Croisière - Course**  
*cruising - race*



**Régate**  
*regatta*



**Amarrage - Mouillage**  
*mooring line - anchorage*



**Multi-usage**  
*multi-purpose*



**Lashing, haubannage textile**  
*lashing, textil rigging*





## Fastnet blanc fils couleurs 321

Drisse préétirée en polyester haute ténacité  
Polyester single braid

Utilisation  
Function



croisière / cruising

## Softbraid noir chiné couleur 339

Drisse préétirée en polyester haute ténacité.  
Excellente tenue dans les bloqueurs et les winchs.  
Prestretched rope, polyester braided  
with heat-sealed twisted sheath.

Utilisation  
Function



croisière / cruising



### Construction :

- **Âme** : fils parallèles polyester haute ténacité
- **Gaine** : 16 fuseaux polyester haute ténacité du 4 à 14 mm / 24 fuseaux du 16 à 18 mm

### Matelotage :

épaisse possible

### Présentation :

bobines de 100m

### Construction :

- **Core** : high tenacity polyester parallel fibres
- **Outer cover** : high tenacity polyester, braided 16 plait for diameters 4 to 14 mm and 24 plait for diameters 16 to 18 mm, possible splice

Availability : 100m reels

Coloris / colours :



### Construction :

- **Âme** : fils parallèles polyester thermo fixé haute ténacité
- **Gaine** : 32 fuseaux polyester haute ténacité

### Matelotage :

épaisse possible

### Présentation :

bobines de 100m

### Construction :

- **Core** : high tenacity polyester parallel fibres
- **Outer cover** : high tenacity polyester, braided 32 plait

Rope work : easy to splice

Availability : 100m reels


Coloris / colours :



## Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
4	1.1	320
5	1.65	400
6	2.54	750
8	4.60	1700
10	7.20	2500
12	9.30	3300
14	15	4300
16	18	5100
18	23	6500


Courbe d'allongement



## Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
5	1.9	550
6	3	1100
8	5.3	1900
10	7.7	2900
12	10.3	4000
14	15.7	4900

Courbe d'allongement



## Ouessant 366

Drisse double tresse en polyester haute ténacité. Excellente résistance à l'abrasion.  
*Double braid high tenacity polyester halyard.*

Utilisation  
 Function



croisière - course / cruising - race

## Racing Plus Colour 356 Racing Plus Black 351

Drisse préétirée en polyester haute ténacité.  
 Utilisation intensive.  
*Double braid, high tenacity polyester.  
 Designed for constant use.*

Utilisation  
 Function




croisière / cruising



**Construction :**  
 - **Âme :** 12 fuseaux tressée, polyester haute ténacité  
 - **Gaine :** 24 fuseaux polyester haute ténacité, tressée  
**Matelotage :**  
 épissure facile  
**Présentation :**  
 bobines de 100m

**Construction :**  
 - **Core :** high tenacity polyester braided, 12 plait  
 - **Outer cover :** high tenacity polyester braided, 24 plait  
**Rope work :**  
 really easy splice  
**Availability :**  
 100m reels

Coloris / colours :



**Construction :**  
 - **Âme :** 12 fuseaux tressée, polyester haute ténacité  
 - **Gaine :** 32 fuseaux polyester haute ténacité  
**Matelotage :**  
 épissure possible  
**Présentation :**  
 bobines de 100m


**Construction :**  
 - **Core :** high tenacity polyester braided 12 plait  
 - **Outer cover :** high tenacity polyester, braided 32 plait  
**Rope work :**  
 possible splice  
**Availability :**  
 100m reels

Coloris / colours : 351




### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
4	1.00	340
5	1.75	500
6	3.20	1050
8	5.00	2050
10	7.90	2800
12	10.30	3500
14	13.30	4400
16	17.50	5600
18	20.80	6700



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
2	0.3	74
2.5	0.46	88
3	0.62	125
3.5	0.92	230
4	1.10	250
5	1.90	500
6	2.20	1150
8	4.80	2050
10	6.80	2800
12	9.00	3500
14	13.80	4400



## Hoëdic 364

Drisse double tresse en Dyneema® SK78 excellente préhension.  
*Double braid Dyneema® SK78 halyard excellent grip.*

Utilisation  
 Function



croisière - course / cruising - race

## Performbraid Braid type R 357

Drisse Dyneema® SK78, double tresse avec gaine renforcée Black Technora, faible allongement.  
*Dyneema® SK78 halyard, double-braided with reinforced Black Technora sheath, low elongation.*

Utilisation  
 Function



régate / regatta




**Construction :**  
 - **Âme :** 12 fuseaux Dyneema® SK78  
 - **Gaine :** 24 fuseaux 100% Polyester  
**Matelotage :**  
 épissure très facile  
**Présentation :**  
 bobines de 100m

**Construction :**  
 - **Core :** Braided, Dyneema® SK78 12 plait  
 - **Outer cover :** Braided, 100% Polyester 24 plait

**Rope work :**  
 really easy splice

**Availability :**  
 100m reels


Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
2	0.34	200
3	0.73	530
4	1.1	740
5	1.65	1000
6	2.60	1550
8	4.25	3300
10	6.80	5500
12	8.90	7500
14	11.80	9000

Courbe d'allongement




**Construction :**  
 - **Âme :** 12 fuseaux 100% Dyneema® SK78, avec revêtement en polyuréthane  
 - **Gaine :** 24 fuseaux, 50% polyester haute ténacité, 50% Black Technora®  
**Matelotage :**  
 épissure possible  
**Présentation :**  
 bobines de 100 ou 200m, au-delà sur demande

**Construction :**  
 - **Core :** 100% Dyneema® SK78, 12 plait with polyurethane coating  
 - **Sheath :** 24 plait, 50% high tenacity polyester, 50% Black Technora®

**Rope work :**  
 possible splicing

**Presentation :**  
 100 or 200m reels, beyond on request


Coloris / colours : à la demande, on request



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
7	4.5	2700
9	7.0	5000
11	10.3	8500
13	14	11500

Courbe d'allongement



## Braidlight 618

Tresse Dyneema® SK78 12 fuseaux, avec enduction polyuréthane colorée.  
Dyneema® SK78 braided, 12 plaits, with coloured polyurethane coating.

Utilisation  
Function



lashing, haubanage textile / lashing, textil rigging

## Ultimate 634

Dyneema® SK78 tressé, avec revêtement polyuréthane coloré.  
Dyneema® SK78 braided, with coloured polyurethane coating.

Utilisation  
Function



lashing, haubanage textile / lashing, textil rigging



**Construction :**  
- **Tressé :** 12 fuseaux 100% Dyneema® SK78  
**Matelotage :**  
épissure possible  
**Présentation :**  
bobines de 100m

**Construction :**  
- **Braiding :** 12 plait, 100% Dyneema® SK78  
**Rope work :**  
possible splice  
**Availability :**  
100m reels

Coloris / colours : 

**Construction :**  
- **Tressage :** 12 fuseaux thermofixés en Dyneema® SK78  
**Matelotage :**  
épissure possible  
**Présentation :**  
bobines de 100m


**Construction :**  
- **Braiding :** 12 plait, thermofixed Dyneema® SK78  
**Rope work :**  
possible splicing  
**Presentation :**  
100m reels

Coloris / colours : 




### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
3	0.60	620
4	0.79	1200
6	2.04	2700
8	3.70	5000
10	5.80	8500
12	8.50	11500
14	10.50	14200
16	12.70	17000



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
3	0.6	1200
4	1.0	2100
5	1.6	3300
6	2.1	4200
8	4.1	8400



## America 320

Drisse triple tresse Kevlar®.  
Halyard triple braid, Kevlar®.

Utilisation  
Function



régate / regatta



### Construction :

- **Âme** : 12 fuseaux tressée, Kevlar®
- **Gaine intermédiaire** : tressée polyester haute ténacité
- **Gaine** : 32 fuseaux polyester haute ténacité

### Matelotage :

épissure possible

### Présentation :

bobines de 100m

### Construction :

- **Core** : kevlar® braided, 12 plait
- **Intermediate core** : high tenacity polyester braided
- **Outer cover** : braided 32 plait, high tenacity polyester

### Rope work :

possible splice

### Availability :

100m reels

Coloris / colours :



## Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
3	0.75	200
4	1.20	400
5	1.90	750



# ÉCOUTE SHEET

## Clipper blanc fils couleurs 310

Forte résistance à la traction, allongement faible.  
*Highly resistant to traction, reduced stretching.*

Utilisation  
 Function



croisière / cruising

## Clipper Racing couleur chiné blanc 323

Écoute pré-étirée double tresse, forte résistance à la traction, allongement faible.  
*Highly resistant to traction, reduced stretching.*

Utilisation  
 Function



croisière / cruising



### Construction :

- **Âme** : 16 fuseaux tressée polyester haute ténacité
- **Gaine** : 24 fuseaux polyester discontinu du 5 au 8 mm, 32 fuseaux du 10 au 18 mm

**Matelotage :**  
 épissure possible

**Présentation :**  
 bobines de 100m

### Construction :

- **Core** : high tenacity polyester, braided 16 plait
- **Outer cover** : high tenacity polyester, braided 24 plait for diameters 5 to 8 mm and 32 plait for diameters 10 to 18 mm

**Rope work :**  
 possible splice

**Availability :**  
 100m reels

Coloris / colours :



### Construction :

- **Âme** : 16 fuseaux tressée polyester haute ténacité
- **Gaine** : 24 fuseaux polyester discontinu du 5 au 8 mm, 32 fuseaux du 10 au 18 mm

**Matelotage :**  
 épissure possible

**Présentation :**  
 bobines de 100m

### Construction :

- **Core** : high tenacity polyester, braided 16 plait
- **Outer cover** : high tenacity polyester, braided 24 plait for diameters 5 to 8 mm and 32 plait for diameters 10 to 18 mm

**Rope work :**  
 possible splice

**Availability :**  
 100m reels

Coloris / colours :



## Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
5	1.60	200
6	2.25	550
8	4.30	1050
10	6.30	1400
12	8.50	1800
14	13.50	2200
16	18.30	3800
18	18.20	4100

## Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
5	1.60	200
6	2.25	550
8	4.30	1050
10	6.30	1400
12	8.50	1800
14	13.50	2200
16	16.50	3800
18	18.20	4100

## Bermudes 326

Écoute double tresse en dyneema® SK78. Développée et produite en étroite collaboration avec le skipper Rochelais Aymeric CHAPPELLIER.  
Allongement à charge de travail 1%. Excellente tenue dans les bloqueurs et les selfs.  
Bonne préhension, facile à épisser.  
*Double braid sheet in Dyneema® SK78.  
Developed in close collaboration with the french skipper Aymeric CHAPPELLIER.  
Elongation at work load 1%. Excellent behavior in blockers and chokes.  
Good grip, easy to splice.*

Utilisation  
Function



régate / regatta



**Construction :**

- **Âme :** 12 fuseaux 100% Dyneema® SK78
- **Gaine :** 24 fuseaux, 100% polyester

**Matelotage :**

épissure possible

**Présentation :**

bobine de 100m

**Construction :**

- **Core :** 12 plait, 100% Dyneema® SK78
- **Sheath :** 24 plait 100% polyester

**Rope work :**

possible splicing

**Presentation :**

100m reel

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Charge de rupture (daN)
6	1550
8	3300
10	5500
12	7500
14	9000

**AMARRAGE  
- MOUILLAGE  
MOORING LINE  
- ANCHORAGE**



## Câblé polyamide 211

Cordage 3 torons en fibre polyamide haute ténacité.  
3-strand rope in high tenacity polyamid fibre.

Utilisation  
Function



amarrage - mouillage / mooring line - anchorage



**Construction :**

3 torons double torsion

**Matelotage :**

épissure possible

**Présentation :**

bobines de 100m jusqu'au diamètre 18 mm  
et glènes de 100m au-delà

**Construction :**

3 double twisted strands

**Rope work :**

possible splicing

**Présentation :**

reel of 100m up to 18 mm diameter  
and 100m coils beyond

Coloris / colours :



## Rope Gear 251

Cordage 3 torons polyester haute ténacité  
High tenacity 3 strand polyester rope.

Utilisation  
Function



amarrage / mooring line



**Construction :**

- Câblé : 3 torons double torsion

**Matelotage :**

épissure possible

**Présentation :**

bobines ou glène de 100m,  
au-delà sur demande

**Construction :**

- Core : 3-strand rope in high tenacity polyester fibre

**Rope work :**

possible splicing

**Availability :**

Reel of 100m up to 18 mm diameter and 100m coils beyond

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)	Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
6	2.06	810	22	25.50	8700
8	3.50	1470	24	32	11000
10	5.60	2420	26	36	12200
12	7.80	3310	28	43.30	13500
14	11	4060	30	47.50	14700
16	13	5000	32	59.60	18600
18	15.80	5700	35	69.80	21500
20	20.40	7300	40	86	26400

### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
6	2.7	680
8	4.9	1450
10	7.7	2150
12	10	2550
14	13	3300
16	17.5	4500
18	21.5	5680
20	27.5	6600

## Black Gear 215

Cordage 3 torons en fibre polyester haute ténacité.  
3-strand rope in high tenacity polyester fibre.

Utilisation  
Function



amarrage / mooring line



**Construction :**

3 torons double torsion

**Matelotage :**

épissure possible

**Présentation :**

bobines de 100m jusqu'au diamètre 18 mm  
et glènes de 100m au delà

**Construction :**

3 double twisted strands

**Rope work :**

possible splicing

**Presentation :**

reel of 100m up to 18 mm diameter and 100m coils beyond

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
6	2.70	680
8	4.90	1450
10	7.70	2150
12	10	2550
14	13	3330
16	17.50	4550
18	21.50	5680
20	27.50	6600
22	32	7800
25	44	9500
30	59	12200

## Cleanline 319

Double tresse polyester/polyamide, amarre souple, facilement épissable, fort allongement.  
Double polyester/polyamide braid, easy to splice, extremely flexible, high elongation.

Utilisation  
Function



amarrage / mooring line



**Construction :**

- **Âme :** 12 fuseaux, polyamide 100% haute ténacité  
- **Gaine :** 24 fuseaux, polyester 100% haute ténacité

**Présentation :**

bobines de 100m minimum,  
glènes de 100m à partir de 24 mm

**Construction :**

- **Core :** 12 plait 100% high tenacity polyamide  
- **Sheath :** 24 plait 100% high tenacity polyester

**Rope work :**

possible splicing

**Presentation :**

reel of 100m up to 24 mm diameter and 100m coils beyond

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)	Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
8	4.50	2300	28	59	17645
10	7.80	2700	32	78	21565
12	11	3900	36	98.80	30000
14	13.60	5400	40	121	40000
16	17.40	6500	44	147	43000
18	21.80	8500	48	177	50500
20	25.30	10000	52	204	60000
22	28.30	11900	56	238	69000
24	34.50	12450	64	253	90000

## Cleanline Wilde Mooring 398

Double tresse 100% polypropylène, 100% flottant, facilement épissable, extrêmement souple, séchage rapide.  
*Double braid 100% polypropylene, 100% floating, easy to splice, extremely flexible, quick drying.*

Utilisation  
Function



amarrage / mooring line

## Cleanline HMPE 378

Double tresse polyester / Dyneema® SK78, facile à épisser, extrêmement flexible.  
*Double braided polyester/Dyneema® SK78, easy to splice, extremely flexible.*

Utilisation  
Function



amarrage / mooring line



**Construction :**

- **Âme :** 12 fuseaux 100% polypropylène
- **Gaine :** 24 fuseaux, 100% polypropylène

**Matelotage :**

épissure possible

**Présentation :**

bobines de 100m jusqu'à 24mm et glènes de 100m au-delà

**Construction :**

- **Core :** 12 plait 100% high tenacity polypropylen
- **Outer cover :** 24 plait 100% high tenacity polypropylen

**Rope work :**

possible splicing

**Présentation :**

reel of 100m up to 24 mm diameter and 100m coils beyond

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
20	16	4800
22	19.6	5800
24	28.5	6800
26	33	8100
28	39	9400
30	48	10800
40	79	19000



**Construction :**

- **Âme :** 12 fuseaux, 100% Dyneema®SK78
- **Gaine :** 24 fuseaux, polyester 100% haute ténacité

**Matelotage :**

épissure possible

**Présentation :**

bobines de 100m

**Construction :**

- **Core :** 12 plait, 100% Dyneema® SK78
- **Cover :** 24 plait, 100% high tenacity polyester

**Rope work :**

possible splicing

**Présentation :**

100m coils

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
28	47.50	31900
30	53	36600
32	68	41500

## Squareline 617

Tresse carrée en polyamide haute ténacité.  
*Square braided rope high tenacity polyamide.*

Utilisation  
Function



amarrage - mouillage / mooring line - anchorage



**Construction :**  
8 torons double torsion

**Matelotage :**  
épissure possible

**Présentation :**  
bobines de 100m

**Construction :**  
8 double twisted strands

**Rope work :**  
possible splicing

**Présentation :**  
100m coils

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
14	12	4000
16	16	5100
18	20	6500
20	24.50	8000
22	30	9720
24	35.50	11500
28	48.50	15500
30	54.50	17558
32	60	19500
35	80	23900
40	95	28200

## Câblé polyester 213

Cordage 3 torons polyester haute ténacité.  
*3-strand high tenacity polyester rope.*

Utilisation  
Function



amarrage - mouillage / mooring line - anchorage



**Construction :**  
3 torons double torsion

**Matelotage :**  
épissure possible

**Présentation :**  
bobines de 100m

**Construction :**  
3 double twisted strands

**Seam-sealing :**  
possible splicing

**Présentation :**  
100m coils

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
4	1.30	340
5	1.90	490
6	2.70	680
8	4.90	1450
10	7.70	2150
12	10	2550
14	13	3330
16	17.50	4550
18	21.50	5680
20	27.50	6600

## Scandola 374

Amarre extrêmement souple et légère en polyester, fort allongement.  
*Extremely soft and light polyester mooring rope, high elongation.*

Utilisation  
Function



amarrage / mooring line

## Pack amarres Scandola 445

Amarre extrêmement souple et légère en polyester, fort allongement.  
*Extremely soft and light polyester mooring rope, high elongation.*

Utilisation  
Function



amarrage / mooring line



**Construction :**  
- **Tresse creuse :** 12 fuseaux 100% polyester haute ténacité  
**Matelotage :**  
épaisseur possible  
**Présentation :**  
bobines de 100m

**Construction :**  
- **Hollow braid :** 12 plait 100% high tenacity polyester  
**Rope work :**  
possible splicing  
**Présentation :**  
100m coils

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
12	9	3200
14	10.90	4400
16	14	5300
18	17	6400
20	22.60	7800



**Construction :**  
- **Tresse creuse :** 12 fuseaux 100% polyester haute ténacité  
**Matelotage :**  
épaisseur possible  
**Présentation :**  
pack amarre avec une boucle épissée de 40 cm en 5, 10 et 15 m

**Construction :**  
- **Hollow braid :** 12 plait 100% high tenacity polyester  
**Rope work :**  
possible splicing  
**Présentation :**  
mooring pack with a 40 cm spliced loop in 5, 10 and 15 m

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
12	9	3200
14	10.90	4400
16	14	5300
18	17	6400
20	22.60	7800

## Pendille plombée 232

Cordage plombé 3 torons en fibre polyester haute ténacité.  
Leaded 3-strand rope in high tenacity polyester fibre.

Utilisation  
Function



mouillage / anchorage

## Mouillage plombé 423

Ligne de mouillage plombée pour ancre légère.  
Leaded anchoring line for light anchor.

Utilisation  
Function



mouillage / anchorage



**Construction :**  
3 torons double torsion

**Matelotage :**  
épaisseur possible

**Présentation :**  
bobines de 100m

**Construction :**  
3 double twisted strands

**Rope work :**  
possible splicing

**Présentation :**  
100m coils

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
10	12.80	1200

Autres diamètres sur demande / Other diameters on request.

**Construction :**  
3 torons double torsion

**Matelotage :**  
épaisseur possible

**Présentation :**  
10 mm 30m,  
12 mm 35m,  
14 mm 40m,  
16 mm 50m



**Construction :**  
3 double twisted strands

**Rope work :**  
possible splicing

**Présentation :**  
10mm 30m,  
12mm 35m,  
14mm 40m,  
16mm 50m

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
10	6	1800
12	8.20	2100
14	15.30	2650
16	21	3500



**MULTI-  
USAGE  
MULTI-  
PURPOSE**

MULTI50

LEYTON

LEYTON  
LIVING INNOVATION

LEYTON

LEYTON

LEYTON

9

## Tresse polyamide 313

Garcette haute ténacité.  
High-tenacity line.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose

### Construction :

- **Gaine** : 16 fuseaux simple tresse sans âme du 1.5 au 14mm
- **Gaine** : 16 fuseaux simple tresse avec âme parallèle en 16 et 18mm, 24 fuseaux en 20mm
- **Âme** : fibres retordus

### Matelotage :

épissure possible

### Présentation :

bobine de 100m

### Construction :

- **Sheath** : single braid 16 plait from 1.5 to 14mm
- **Sheath** : 16 plait with parallel core in 16 and 18mm, 24 plait in 20mm
- **Core** : twisted fibres

### Rope work :

possible splicing

### Presentation :

100m reel

Coloris / colours :



## Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
1.5	0.15	48
2	0.28	78
2.5	0.35	142
3	0.48	165
4	0.89	295
5	1.23	470
6	1.95	670
8	3.18	1300
10	5.10	1720
12	7	2540
14	9.70	2740
16	15.30	3500
18	20.30	5700
20	25.40	6500

## Tresse hélicoïdale 309

Garcette polyester haute ténacité.  
High-tenacity polyester line.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose

### Construction :

- **Gaine** : tressage hélicoïdale

### Matelotage :

non

### Présentation :

bobine de 100m

### Construction :

- **Sheath** : helicoidal braiding

### Seamanship :

no

### Presentation :

100m reel

Coloris / colours :



## Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
2.5	0.37	75
3	0.58	120
4	1	190
5	1.55	320
6	1.90	370
8	3.60	590
10	5.80	900
12	9	1200
14	12	1500
16	17.70	2000

## Tresse polyester 318

Tresse compacte en polyester haute ténacité.  
*Compact braid of high tenacity polyester.*

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
- **Gaine :** 16 fuseaux simple tresse  
**Matelotage :**  
épaisseur possible  
**Présentation :**  
bobine de 100m

**Construction :**  
- **Sheath :** single braided 16 plait  
**Rope work :**  
possible splicing  
**Présentation :**  
100m reel

Coloris / colours :

### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
2	0.30	142
2.5	0.38	165
3	0.67	200
4	1.10	320
5	1.65	400
6	2.45	590

## Universal 352

Garcette en fibre polypropylène.  
*Polypropylene fibre line.*

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
- **Gaine :** 16 fuseaux simple tresse  
**Matelotage :**  
épaisseur possible  
**Présentation :**  
bobine de 100m

**Construction :**  
- **Sheath :** single braided 16 plait  
**Rope work :**  
possible splicing  
**Présentation :**  
100m reel

Coloris / colours :

### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
2	0.13	40
2.5	0.20	58
3	0.32	73
4	0.57	103

## Unisoft 354

Tresse creuse en polypropylène.  
Hollow polypropylene braid.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
- **Gaine :** 16 fuseaux simple tresse  
**Matelotage :**  
épissure possible  
**Présentation :**  
bobine de 100m

**Construction :**  
- **Sheath :** single braided 16 plait  
**Rope work :**  
possible splicing  
**Présentation :**  
100m reel

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
6	1.45	350
8	2.50	750
10	4.10	950
12	5	1200

## Câblé lin 201

Cordage 3 torons en lin naturel.  
3-strand natural linen rope.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
3 torons double torsion  
**Matelotage :**  
épissure possible  
**Présentation :**  
bobines de 100m

**Construction :**  
3 double twisted strands  
**Rope work :**  
possible splicing  
**Présentation :**  
100m coils

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
3	0.75	70
4	1.20	95
5	2	150
6	3	200

## Câblé chanvre 200

Cordage 4 torons en chanvre naturel, qualité B.  
4 strand natural hemp rope, quality B.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
4 torons double torsion

**Matelotage :**  
épissure possible

**Présentation :**  
bobines de 25, 50 et 100m

**Construction :**  
4 strands double twist

**Rope work :**  
possible splicing

**Presentation :**  
25, 50 and 100m coils

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
8	4.80	490
10	7.50	760
12	10.70	1090
14	14.50	1470
16	18.80	1920
18	23.80	2430
20	29.40	3000
22	35.60	3620
24	42.10	4275
26	49.10	5000
28	57	5820
30	65.60	6680
32	74	7550
36	93	9480

## Sparrow 284

Cordage 3 torons en polypropylène SPUN  
« imitation chanvre ».  
3 strand polypropylene SPUN  
«hemp imitation» rope.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
3 torons double torsion, traitement anti uv

**Matelotage :**  
épissure possible

**Présentation :**  
bobines de 100m

**Construction :**  
3 double twisted strands, anti uv treatment

**Rope work :**  
possible splicing

**Presentation :**  
100m coils

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
3	0.62	210
4	0.70	320
6	1.60	400
8	2.80	700
10	4.30	1000
12	6.30	1500
14	8.10	1900
16	10.40	2400
18	13	3000
20	16	3800
22	19	4600
24	23	5400
26	27	6000
28	31	7500
30	35	8500

## Câblé polypropylène 601

Cordage 3 torons en polypropylène.  
3-strand polypropylene rope.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Utilisation :**  
Cordage 3 torons en polypropylène

**Construction :**  
3 torons double torsion

**Matelotage :**  
épaisseur possible

**Présentation :**  
bobines de 220m

**Construction :**  
3 double twisted strands

**Rope work :**  
possible splicing

**Presentation :**  
220m coils

**Coloris / colours :** 

### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
6	1.70	540
8	3	940
10	4.50	1400
12	6.50	1990
14	9	2730
16	11.50	3430
18	14.80	4360
20	18	5260

## Rivelain 315 / Tresse polyester noire 331

Tresse polyester haute ténacité.  
High tenacity polyester braid.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
- **Gaine :** 16 fuseaux simple tresse

**Matelotage :**  
non

**Présentation :**  
écheveaux de 50 ou 100m et bobines de 1kg

**Construction :**  
- **Sheath :** single braided 16 plait

**Rope work :**  
no

**Presentation :**  
50 or 100m skeins and 1kg rolls

**Coloris / colours :** 

### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)	Mètres au kg (approx.)
2	0.26	68	380
2.5	0.43	83	230
2.8	0.53	108	185
3	0.66	115	150
4	1.02	140	95
5	1.58	300	63
6	2.05	400	49

## Coton à calfater 101

Retors coton non poli pour calfatage.  
*Unpolished cotton twist for caulking.*

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
simple retors

**Matelotage :**  
non

**Présentation :**  
pelote 1kg x 4

**Construction :**  
single twisted

**Rope work :**  
no

**Présentation :**  
4 x 1 kg ballst

**Coloris / colours :**



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Charge de rupture (daN)	Mètres au kg (approx.)
6	80	80

## Sandow 619

Sandow polyester, traitement anti-UV.  
*Polyester bungee cord, anti UV treatment.*

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**

- **Âme :** jonc caoutchouc parallèle  
- **Gaine :** 16 fuseaux polyester haute ténacité

**Matelotage :**  
non

**Présentation :**  
bobine de 100m

**Construction :**

- **Core :** parallel rubber ring  
- **Sheath :** high tenacity polyester 16 plait

**Rope work :**  
no

**Availability :**  
100m reels

**Coloris / colours :**



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
4	1.15	40
5	1.80	45
6	2.60	50
8	4.15	100
10	6	150

## Fil à surlier 317

Fil tressé en polyester haute ténacité.  
*High tenacity polyester braided yarn.*

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
8 fuseaux, avec enduction suiffée, traitement anti-UV

**Matelotage :**  
surliure

**Présentation :**  
bobines de 50gx20 ou 100gx10

**Construction :**  
*8 plait, with tallow coating, anti UV treatment*

**Rope work :**  
*seamanship*

**Présentation :**  
*50gx20 or 100gx10 rolls*

**Coloris / colours :**

### Caractéristiques techniques

Réf.	Ø en mm	Mètres au kg	Charge de rupture (daN)
2212	1	1100	35
2216	1.2	830	43
600	1.9	410	58

## Fil à surlier 131

Fil câblé en polyester haute ténacité.  
*High tenacity polyester cabled yarn.*

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
3 torons, traitement anti UV

**Matelotage :**  
surliure

**Présentation :**  
bobines de 50gx20 ou 100gx10

**Construction :**  
*3 strand, anti UV treatment*

**Rope work :**  
*seamanship*

**Présentation :**  
*50gx20 or 100gx10 rolls*

**Coloris / colours :**

### Caractéristiques techniques

Réf.	Ø en mm	Mètres au kg	Charge de rupture (daN)
13	0.80	2632	22

## Fil à coudre 611

Fil cablé en polyester haute ténacité.  
High tenacity polyester cabled yarn.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
3 torons, traitement anti UV

**Matelotage :**  
couture

**Présentation :**  
bobines de 35gx10

**Construction :**  
3 strands, anti-UV treatment

**Rope work :**  
sewing

**Presentation :**  
reel 35gx10

Coloris / colours :



## Bobinots 356/351/313/314

Garcette en fibre polyester haute ténacité.  
Line in high-tenacity polyester fibre.

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose

**Construction :**  
- Gaine : 16 fuseaux simple tresse

**Matelotage :**  
épissure possible

**Présentation :**  
2 mm 20m polyx5,  
2.5 mm 15m polyx5,  
3 mm 15m polyx5  
3.5mm 8m polyx5

**Construction :**  
- Sheath : single braided 16 plait

**Rope work :** possible splicing

**Presentation :**  
2mm 20m polyx5, 2.5mm 15m polyx5,  
3mm 10m polyx5, 3.5mm 8m polyx5

Coloris / colours :



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Métrage au kg	Charge de rupture (daN)
0.3	13000	17

### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)	Mètres par bobinot
2	0.30	74	20
2.5	0.46	88	15
3	0.62	125	10
3.5	0.92	230	8

## Easyline 383

Tresse spéciale LAZY-JACK. Polyester haute ténacité avec enduction polyuréthane, traitement anti UV.  
*Special LAZY-JACK braid. High tenacity polyester with polyurethane coating, anti-UV treatment.*

Utilisation  
Function



multi-usage / multi-purpose



**Construction :**  
Tresse 12 fuseaux avec enduction polyuréthane

**Matelotage :**  
Facilement épissable

**Présentation :**  
bobine de 100m

**Construction :**  
*Single braided 12 plait, with polyurethan coating*

**Rope work :**  
*Easily spliceable*

**Présentation :**  
*100m reel*

**Coloris / colours :**



### Caractéristiques techniques

Ø en mm	Charge de rupture (daN)
5	880
6	1100
8	1300



# CONSEILS ADVICES

**Calculer la charge de travail en daN s'appliquant sur vos drisses afin de choisir le bon diamètre.**

- Surface de la voile (m2) x vitesse du vent<sup>2</sup> (en nœuds) x 0.021= charge de travail (en daN) x 5= charge de rupture.
- Surface de la voile (sqft) x vitesse du vent<sup>2</sup> (en nœuds) x 0.00431= charge de travail (en livres) x 5= charge de rupture.

Calculate the working load in daN that applies to the rope in order to choose the right diameter.

- Sail area (m2) x wind speed<sup>2</sup> (in knots) x 0.021= working load (in daN) x 5 = breaking strength.
- Sail area (sq.ft.) x wind speed<sup>2</sup> (in knots) x 0.00431 = working load (in pounds) x 5 = breaking strength.



**Informations essentielles pour bien choisir vos drisses, écoutes, mouillages et amarrages. Vital information to make the right choice.**

### Drisses et écoutes Halyards and sheets

Material	Ideal use	Breaking strenght	Water resistance	Resistance to small bending radius	Stretching to breaking
Polyester	braided rope	●●●	●●●	●●●	12 %
Aramide	braided rope	●●●	●●●	●	5 %
Dyneema	braided rope / sheet	●●●●	●●●●	●●●●	4 %
Vectran	braided rope / sheet	●●●●●	●●●	●●●	3 %
Non continuous polyester	sheet	●●●	●●	●●●●	12 %
Continuous polyester	sheet	●●●●	●●●	●●●●	7 %

Afin d'augmenter la durée de vie des cordages, il convient de les rincer à l'eau douce et de les protéger au mieux des UV. L'hivernage est une garantie de longévité supplémentaire.  
In order to extend rope life, it is recommended to rinse them in fresh water and protect them from Ultra Violet rays. Wintering is the best way of increasing longevity.

### Mouillages et amarrages Mooring and Berthing lines

Material	Ideal use	Breaking / UV / Abrasion strength	Stretching	Flexibility	Splicing capacity
Twisted Polypropylene	berthing	●● / ● / ●●●	●	●	●●●
Twisted Polyamide	berthing				
mooring	●●● / ●●● / ●●●	●●●●	●●●	●●●●	
Flexible braided Polyester	berthing				
mooring	●●●● / ●●● / ●●●●	●●	●●●●●	●	
Twisted Polyester	berthing				
mooring	●●● / ●●● / ●●●●	●●	●●●	●●●●	●
Flexible braided Polyamide	berthing	●●● / ●●● / ●●●●	●●●	●●●●	●●
Leaded Polyester	mooring	●●● / ●●● / ●●●	●●	●●	●●

N'hésitez pas à protéger votre amarrage de l'abrasion et des efforts, en utilisant des gaines de protection et des amortisseurs d'amarrage.  
Try to protect your berthing lines from abrasion and tension by using protective sheaths and mooring shock absorbers.

Les données techniques figurant dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées.  
The technical data given in this catalogue are not contractual and may be modified at any time, without prior notice.

# Consignes d'utilisation

## Usage recommendations

# Glossaire

## Glossary

- ▶ Une vérification des drisses, des écoutes et du mouillage est souhaitable **avant chaque sortie en mer.**
- ▶ **Ne restez jamais dans l'axe de traction d'un cordage soumis à une charge importante**, un bras de spi par exemple. Les cordages en fibres synthétiques ont une résistance élevée mais ils peuvent se rompre subitement en cas de surcharge libérant immédiatement l'énergie contenue. Les risques de blessures sont alors importants (brûlures).
- ▶ **Le bon état de votre accastillage de pont**, de vos sorties de drisses et de vos coinçeurs **augmentera la durée de vie de vos cordages.**
- ▶ **Préférez l'épissure** à un nœud de chaise par exemple. Elle est la garantie du maintien d'une charge de rupture maximale. La perte de résistance est de 40% avec un nœud pour seulement 15% avec une épissure.
- ▶ **Le diamètre d'un réa doit être au minimum 6 fois plus important** que celui du cordage utilisé.
- ▶ **Séparez-vous de votre cordage** dès que sa couleur n'est plus clairement visible ou qu'un ragage important a coupé la gaine de votre drisse, de votre écoute ou un toron de votre amarre.
- ▶ Tous nos cordages sont **traités anti-UV.**

- ▶ Check all braided ropes, sheets and mooring lines ideally every time **before putting out to sea.**
- ▶ **Never position yourself below a rope that is under heavy strain**, for example a spinnaker arm. Ropes made of synthetic fibres are extremely strong but can still break suddenly if there are overloaded, immediately releasing the energy contained. There is a serious risk of injury (rope burns).
- ▶ **Ensuring the sound state of the bridge fittings**, braided rope rigging and cleats will **increase the life of your ropes.**
- ▶ **Use splicing** rather than knots. A splice will ensure a higher breaking strength is maintained. The loss of strength with a knot is 40% compared with a loss of only 15% with a splice.
- ▶ **The diameter of a sheave must be at least six times greater** than the rope employed.
- ▶ **Get rid of a rope** once its colour is no longer clearly distinguishable or when a significant chafing has cut the sheath of a braided rope, or sheet, or the thread of a berthing line.
- ▶ Our ropes are **anti-UV treated.**

Quelques termes techniques afin de mieux choisir vos cordages.  
*Here are some technical terms to help you make a more appropriate choice.*

### Aramide

Fibre polyamide haut module. Les principales marques déposées sont :  
Le KEVLAR (Sté Dupont – origine USA)  
Le TWARON (ACCORD – origine Pays-Bas)  
Le TECHNORA (Sté TEIJIN – origine Japon)

### Aramide

High module polyamide fibre. The main registered trade names are:  
KEVLAR (Dupont – USA origin)  
TWARON (ACORDIS – Dutch origin)  
TECHNORA (TEIJIN – Japanese origin)

### Dyneema®

Fibre polyéthylène haut module (HMPE).  
DYNEEMA® (Sté DSM – origine Pays-Bas)  
Nos drisses et écoutes sont conçues avec du Dyneema® SK 78.

### Dyneema®

High module polyethylene fibre (HMPE).  
DYNEEMA® (DSM – Dutch origin)  
Our braided ropes and sheets are made with Dyneema® SK 78.

### Vectran

Fibre polyester cristaux liquides. VECTRAN (Sté CELANESE – USA)

### Vectran

Liquid crystal polyester fibre. VECTRAN (CELANESE – USA)

### Abréviations

PA= Polyamide  
PES= Polyester  
PPM= Polypropylène haute ténacité  
HPME= Polyéthylène haut module  
HT= Haute ténacité

### Abbreviations

PA= Polyamide  
PES= Polyester  
PPM= High Strength Polypropylene  
HPME= High Module Polyethylene  
HT= High Strength

### Fibres discontinues

Elles sont composées de fragments de fibres très courts que l'on file ensemble. Ce procédé permet d'obtenir un toucher agréable (toucher coton). L'écoute Clipper est composée de fibres discontinues.

### Non continuous fibres

These fibres are made up of really short fibre fragments that are threaded together. This process gives a product with a pleasant feel (like cotton). Clipper sheet is made using non-continuous fibres.

# Glossaire

## Glossary

### Charge de travail

Tension à laquelle le cordage est soumis pendant son utilisation. Afin d'obtenir des performances optimales, cette force ne doit pas excéder 20% de la charge de rupture. Elle s'exprime en daN.

### Dyneema

Strain or load to which the rope is exposed during use. In order to obtain optimum performance, this load should not exceed 20% of breaking strength. Expressed in daN.

### DaN

Déca Newton. 1 daN = 1.02kg

### DaN

Deca-Newton. 1 daN = 1.02kg

### Charge de rupture

Elle s'exprime aussi en daN, il s'agit de la résistance maximum du cordage avant la rupture. Les tests de charge sont effectués dans notre laboratoire. Celui-ci est soumis à la surveillance de l'APAVE.

Also expressed in daN, this is the maximum strain the rope will bear before breaking. Load tests are conducted in our own laboratory. The lab is monitored by the APAVE.

### Allongement

L'allongement du cordage est égal à l'allongement de la matière + l'allongement dû à la construction. Plus le chemin parcouru par les fibres est important plus l'allongement de construction augmente. Toutefois, celui-ci disparaît dès les premières utilisations (les cordages ont aussi besoin d'un rodage).

### Stretching

The stretching of the rope is equal to the stretching capacity of the material + any stretching due to the manufacturing method. The more extended are the fibres, the more stretching occurs after manufacturing. However, this stretching ceases after initial use (ropes actually need to be broken in).

### Les tressages

#### Tressage rond :

Il est obtenu par le croisement des torons sur une table rotative. Les drisses, les écoutes ou les tresses multi-usages sont issues de cette fabrication.

### Braiding

#### Round braiding:

This is obtained by crossing the strands on a rotating table. Braided ropes, sheets and multi purpose braids are made in this way.

#### Tressage carré ou squareline :

Il est obtenu par le croisement de 4x2 torons au centre du cordage. Sa forme a un aspect carré. Son diamètre se calcule en mesurant la diagonale de ce carré.

#### Square braiding or Squareline:

This is made by crossing 4x2 strands in the centre of the rope to give a square shape. The «diameter» is the measurement of the diagonal of the square.

# Meyer since 1881

Technical ropes

**Drisse**  
Halyard

**Écoute**  
Sheet

**Amarrage - Mouillage**  
Mooring line - anchorage

**Multi-usage**  
Multi-purpose

**Conseils**  
Advices

+33(0) 3 89 74 54 54

[www.meyer-sansboeuf.com](http://www.meyer-sansboeuf.com)

[info@meyer-sansboeuf.com](mailto:info@meyer-sansboeuf.com)

**Corderie Meyer-Sansboeuf** 161 rue Théodore Deck –  
68500 GUEBWILLER – France



Crédits photos :  
Christophe Breschi - Thierry Martinez - Maxime Horlaville